

- Slijtvaste lak
- Snel drogend
- Hoge chemicaliën bestendigheid
- Verkrijgbaar in 2 glansgraden (satijn, mat)

PRODUCT

Slijtvaste, gebruiksklare, 1-component lak op basis van Polyurethaan-alkydhars.

SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN

Basis	: polyurethaan-alkydhars in oplosmiddelen
Vaste stofgehalte	: ca. 50%
Soortelijk gewicht (20°C)	: ca. 0,9 g/cm ³
Viscositeit	: ca. 350 mPa.s.
Min. verwerkingstemperatuur	: 10°C
Kleur nat	: transparant blank
Kleur droog	: transparant blank
Glansgraad	: briljant, satijn en mat
Geur	: milde oplosmiddelgeur
Vochtbestendigheid	: goed
Temperatuurbestendigheid	: tot ca. 80°C
Stofdroog na	: ca. 2 uur
Schuren en overlakbaar na	: ca. 24 uur
Verbruik eerste laag	: ca. 100 ml/m ²
Verbruik volgende lagen	: ca. 50 ml/ m ²

ATTENTIE

Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 20°C/65% RV en een houtvochtigheid van 10%. Afwijkende omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg.

TOEPASSING

Diaglass voor een transparante, slijtvaste afwerking van parketvloeren en traptreden alsmede voor diverse interieuroepassingen zoals houten meubelen, kasten, betimmeringen etc. Diaglass is goed bestand tegen o.a. koffie, wijn en diverse huishoudelijke schoonmaakmiddelen.

VERWERKING

Ondergronden eerst goed schuren en stof- en vetvrij maken. Diaglass goed opschudden en oproeren en met kwast of roller aanbrengen. Voor een goede hechting op sterk zuigende/poreuze ondergronden, als eerste laag Diaglass aanbrengen verdund met 10% terpentijn. Na ongeveer 24 uur kan licht geschuurd worden en een volgende laag worden aangebracht. Om verschillen in glans te voorkomen, verpakkingen met hetzelfde code nr. gebruiken. Of de voor minimaal 1 laag benodigde verpakkingen met verschillende code nrs. vooraf mengen.

Natte resten direct verwijderen met Verdunning K. Uitgeharde resten kunnen mechanisch verwijderd worden.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Voor actuele en gedetailleerde informatie met betrekking tot chemische samenstelling, veiligheidsaspecten, hantering, transport, opslag en persoonlijke bescherming etc. verwijzen wij naar het veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet (MSDS)) van dit product. Uw leverancier is in het bezit van het meest recente document. U kunt het ook bij Frencken opvragen.

HOUDBAARHEID

Voor informatie over houdbaarheid zie verpakking.

VERPAKKING

Glansgraad	750 ml
Satijn	145685
Mat	145697
Verpakt per	6



Deze Product Data Sheet vervangt alle voorgaande. Bovenstaande productinformatie en adviezen zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide proefmetingen en ervaringen. Echter door gebruik van nieuwe materialen, verschillende werkwijzen en andere door Frencken niet te beïnvloeden factoren, kan Frencken geen aansprakelijkheid aanvaarden. Raadpleeg de website voor de actuele versie. Bij twijfel kunt u contact opnemen met Frencken.